r3natura

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DESCRIPTION

P170101XX / PC/ABS INJ REGRIND
S170101XX / PROVISION OF SERVICES PC/ABS INJ REGRIND

TECHNICAL CHARECTERISTICS

CHARACTERISTIC	VALUE	UNIT	TEST METHOD
Shape	Regrind		Visual
Colour	Unicolour, Natural and Multicolour		Visual
Melt mass flow rate (260 °C/2,16 kg)	5,90 – 28,9	g/10 min	EN ISO 1133
Density	1055 - 1212	kg/m^3	EN ISO 1183-1, Method A
Particle size	2,7 – 5,9	mm	EN 15348:2024 (Annex A)
Fine particles	0 – 6,3	%	EN 15348:2024 (Annex A)
Non-plastic components' content	<2 (total mass, moisture-free)	%	Internal

► DETERMINATION OF SPECIFICATIONS

Tests carried out, whenever possible, in an accredited laboratory in accordance with the reference standards.

Date: 17/04/2025